

| タイプ | 銘柄 | 目付 g/m ² | 引張強度 N/50mm | |
|-------------|----------|------------------------|----------------|-----|
| | | | 通常品 | |
| | | | MD | CD |
| TY (MD/CD) | TY0503FE | 8 | 25 | 10 |
| | TY0505FE | 10 | 25 | 16 |
| | TY1010FE | 20 | 55 | 40 |
| | TY1515FE | 30 | 100 | 65 |
| | TY2020FE | 40 | 160 | 90 |
| | TY2525FE | 50 | 180 | 120 |
| | TY3030FE | 60 | 230 | 150 |
| | TY4020FE | 60 | 300 | 90 |
| T (MDのみ) | T 05 | 5 | 20 | - |
| | T 10 | 10 | 50 | - |
| | T 15 | 15 | 90 | - |
| | T 20 | 20 | 140 | - |
| | T 25 | 25 | 170 | - |
| | T 30 | 30 | 200 | - |
| | T 40 | 40 | 280 | - |

*本表の物性値は、弊社試験法による標準値であり、保証値ではありません。

MILIFE®はENEOSテクノマテリアル株式会社(旧社名:JX ANCI株式会社)の登録商標です。