

MILIFE®

標準物性

タイプ	銘柄	目付 g/m <sup>2</sup>	引張強度 N/50mm			
			通常品		難燃品 	
			MD	CD	MD	CD
TY (MD/CD)	TY0503FE	8	25	10	15	10
	TY0505FE	10	25	16	15	15
	TY1010FE	20	55	40	50	40
	TY1515FE	30	100	65	75	65
	TY2020FE	40	160	90	105	90
	TY2525FE	50	180	120	-	-
	TY3030FE	60	230	150	-	-
T (MDのみ)	TY4020FE	60	300	90	220	90
	T 05	5	20	-	15	-
	T 10	10	50	-	50	-
	T 15	15	90	-	75	-
	T 20	20	140	-	105	-
	T 25	25	170	-	-	-
	T 30	30	200	-	-	-
	T 40	40	280	-	220	-

難燃ミライフは、各銘柄の末尾に「B」が付きます。

\*本表の物性値は、弊社試験法による標準値であり、保証値ではありません。  
MILIFE®はENEOSテクノマテリアル株式会社(旧社名:JX A N C I 株式会社)の登録商標です。